

### Техническая карта

<b>Серия</b>	<b>FB-GenEx</b>	
<b>Тип конвейерной ленты</b>	<b>EP 400/3 4+2 "Y"</b>	
<b>Стандарт</b>	<b>DIN 22102</b>	
<b>Технические характеристики</b>		
Прочность конвейерной ленты	N/мм.	400
Ширина ( $\pm 1\%$ )	мм	300-2000
Толщина (+1-0,5 мм)	мм	9
Толщина резиновых обкладок	мм	4+2
Рабочая температура	$^{\circ}\text{C}$	-35 +70
<b>Тканевый каркас</b>		
Тип тканевого каркаса EP полиэстер/полиамид		EP 125
Количество тканевых прокладок	шт.	3
Максимальное удлинение	%	1,5
<b>Прочность связи</b>		
рабочая обкладка / тканевая прокладка, мин.	N/мм.	4
тканевая прокладка / тканевая прокладка, мин.	N/мм.	5
нерабочая обкладка / тканевая прокладка, мин.	N/мм.	4
<b>Технические характеристики резиновых обкладок</b>		
Минимальная нагрузка на разрыв	N/мм <sup>2</sup>	200
Минимальное удлинение при разрыве	%	400
Максимальное истирание	мм <sup>3</sup>	150
Твердость ( $\pm 5$ Shore/A)	Shore/A	65
<b>Стандарт</b>	<b>DIN 22102</b>	
<b>Класс резины по DIN 22102</b>	<b>"Y"</b>	

